

Tubo de cobre fabricado según norma UNE-EN 12735-1, aislado con espuma de polietileno en versiones *single* y *twin* para el transporte de líquidos y gases refrigerantes. Especialmente idóneo para los gases R407C, R410A y R32.

Fabricado en rollos de 25 y 50 metros para la versión *single* y 20 m para la versión *twin*; con los extremos de cada rollo sellados con tapones y el aislamiento recubierto con una película de polietileno rugoso exterior que le confiere mayor resistencia a la abrasión e intemperie.

Es el único material con propiedades antimicrobianas, certificado por EPA (Environmental Protection Agency). Evita el crecimiento y elimina un 99,9% de las bacterias y hongos.




Características técnicas del tubo de cobre

Norma	UNE-EN 12735-1
Composición química	CuDHP (Cu+Ag) > 99,90%
P	0,015% / 0,04%
Estado y forma de embalaje	recocido en rollo (R220)

Características técnicas de la espuma de polietileno

Espuma de polietileno expandido de célula cerrada no reticulado.

	Norma	Valor
EUROCLASE	EN13501-1:2007	B-s2, d0
Coeficiente de conductividad térmica a 20°C (h)	UNE-EN 92-202-89	0,0383 W/m²K
Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	UNE-EN 13469	5002 m
Permeabilidad al vapor de agua		1,96*10 ⁴ mg/m²hora*Pa
Densidad	UNE-EN 13470	40 ÷ 45 Kg/m³
Espesor (1/4")	UNE-EN 13467	6 ± 1 mm
Espesor (resto de medidas)	UNE-EN13467	6/9 ± 1 mm
Color	-	Blanco
Apariencia externa		Rugoso
Compuesto amoniacal (el producto no contiene ningún compuesto amoníaco en la fórmula)	UNE-EN 13349	0 NH3 free (circulación de líquido)
Temperatura máxima de trabajo (circulación de líquido)	UNE-EN 14706	-70°C a 90°C



Gama rollos tubo *single*

Dimensión (pulgadas/espesor)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (Kg/cm ²)	Longitud rollos (m)	Rollos/Palet
1/4" x 0,7	106	532	25/50	30/25
3/8" x 0,7	69	344	25/50	24/16
1/2" x 0,7	51	254	25/50	19/12
5/8" x 0,8	46	231	25/50	16/12
5/8" x 1	58	292	25/50	16/12
3/4" x 1	48	241	25/50	14/7
7/8" x 1	41	205	25/50	8

Gama rollos tubo *twin*

Dimensión (pulgadas/espesor)	Longitud rollos (m)	Rollos / Palet
1/4" x 0,7 – 3/8" x 0,7	20	23
1/4" x 0,7 – 1/2" x 0,7	20	20
1/4" x 0,7 – 5/8" x 0,8	20	20
3/8" x 0,7 – 5/8" x 0,8	20	18

**La presión de trabajo y de rotura son las mismas que en tubo single*

